368AG

ZERO

OCTG Metal-Free, Arctic Grade Thread Compound

МАСЛА ДЛЯ ШЕСТЕРНЕЙ

МАСЛА ДЛЯ МОТОРОВ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА

ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ТРУБ

РЕЗЬБОВЫЕ ГЕРМЕТИКИ

ПОДШИПНИКОВЫЕ ГЕРМЕТИКИ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СМАЗКИ

РЕЗЬБОВЫЕ СМЕСИ

ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ШТАНГ

ВНЕШНИЕ КОНСЕРВАНТЫ

КАНАТНЫЕ СМАЗКИ

ОЧИСТИТЕЛИ И ОБЕЗЖИРИВАТЕЛИ

СМЕСИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ТРУБ

ИНГИБИТОРЫ РЖАВЧИНЫ И КОРРОЗИИ

ГЕРМЕТИКИ ДЛЯ РЕЗЬБОВЫХ ЗАМКОВ

КРАНОВЫЕ СМАЗКИ И ГЕРМЕТИКИ

СМЕСИ ДЛЯ БУРОВЫХ ЗАМКОВ И ВОРОТНИКОВ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

368AG Zero - это неметаллическая резьбовая смесь арктического класса, разработанная специально для соединений OCTG. Она может быть использована для соединения 8-round и Buttress, а также для премиальных и полупремиальных соединений. 368AG Zero - это запатентованная смесь неметаллических ингредиентов, смешанных с высококачественной смазкой на нефтяной основе с антикоррозийным покрытием. Она была протестирована в соответствии с тестами производительности и совместимости API Thread Thread, как описано в API 5A3 / ISO 13678, стр. 3, раздел 4.2.1. 368AG Zero - это экономичная альтернатива металлическим смесям, содержащим свинец, цинк или медь, которые считаются опасными в соответствии с классификациями DOT, IMDG, IATA и OSHA.
368AG Zero представляет собой комплексную смесь, которая может использоваться для обработки складских деталей, рабочих деталей и для гидростатических испытаний обсадных и насосно-компрессорных труб в арктоподобных условиях.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Экономно
- Не содержит металлов
- Соответствует или превышает спецификации API
- Подходит для обработки как складских, так и рабочих деталей
- Подходит для гидростатических испытаний

Выдерживает высокое давление и температуру

ПРИМЕНЕНИЕ

368AG Zero следует наносить с помощью щетки Liquid-O-Ring #2 или другого оборудования, специально предназначенного для использования с резьбовыми соединениями (избегайте использования кисточки). Используйте щетинные щетки, чтобы протолкнуть соединение вглубь резьбы. Позаботьтесь, чтобы покрыть всю резьбовую область. После покрытия РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВИЗУАЛЬНЫЙ ОСМОТР. Для оптимальной защиты также нанесите 368AG Zero на резьбовые протекторы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	черный
Удельный вес при 77° F (25° C)	
Плотность, фунт / галлон при 77° F	1,258
(25° C)	10,5
Точка воспламенения, ASTM D-92	>400°F(>204°C)
Точка каплеобразования, ASTM D-2265	285
Проникновение, ASTM D-217 при 77° F (25° C)	310-330
Тест на наносимость щеткой, 2 часа при 0° C	Пройден
Тест на антикоррозионные свойства, ASTM D-1743 при 125° F (51° C)	Пройден
Вымываемость водой, ASTM D-1264 при 100° F (37° C)	<3%
Потеря через испарение, ASTM D-972 при 210° F (98° C)	0,41
Отделение масла, ASTM D-1742 при 77° F (25° C)	<0,5%
Типы обрабатываемых соединений	8-round Buttress
Диапазон температур	От -65° F до 250° F (от -53° C до 121° C)
Коэффициент трения	0.9
Срок годности (при хранении в закрытом контейнере)	2 года

ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ

306 OCR Modified (Lead-free)
306AG OCR Modified (Arctic Grade, Lead-free) 317 OCR Modified (Lead-free, Zinc-free)
318 OCR Modified (Premium, Metal-free) 318AG OCR Modified (Arctic Grade, Metal-free) 326 OCR Modified (Premium Based, Metal-free, TFE-free, API alternative)
338 OCR Modified (Metal-free)
368 Zero (Metal-free)
747 OCR Modified (Lead-free)
4000 OCR Modified (Lead-free, zinc-free) 4000AG OCR Modified (Lead-free, zinc-free, arctic grade)
4000NM OCR Modified (Non-metallic)

ООО "Олеум ойл" – официальный дистрибьютор
Oil Center Research International, L.L.C.

по продвижению высокотехнологичных резьбовых и сборочных паст, пластичных смазок, дисперсий, масел, компаундов, силиконовых жидкостей, защитных и антифрикционных покрытий, очистителей, инновационных присадок и других материалов на территории Российской Федерации.

Контактный телефон: +7 (499) 181-51-78 **Веб-сайт:** www.oleum-oil.ru **E-mail:** contact@oleum-oil.ru