NC111

SILICONE NON-CONDUCTIVE GREASE

Силиконовая непроводящая смазка

МАСЛА ДЛЯ ШЕСТЕРНЕЙ
МАСЛА ДЛЯ МОТОРОВ
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА
ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ТРУБ
РЕЗЬБОВЫЕ ГЕРМЕТИКИ
ПОДШИПНИКОВЫЕ ГЕРМЕТИКИ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ СМАЗКИ
РЕЗЬБОВЫЕ СМЕСИ
ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ШТАНГ
ВНЕШНИЕ КОНСЕРВАНТЫ
КАНАТНЫЕ СМАЗКИ
ОЧИСТИТЕЛИ И ОБЕЗЖИРИВАТЕЛИ
СМЕСИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ТРУБ
ИНГИБИТОРЫ РЖАВЧИНЫ И КОРРОЗИИ
ГЕРМЕТИКИ ДЛЯ РЕЗЬБОВЫХ ЗАМКОВ
КРАНОВЫЕ СМАЗКИ И ГЕРМЕТИКИ
СМЕСИ ДЛЯ БУРОВЫХ ЗАМКОВ И ВОРОТНИКОВ

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Силиконовая непроводящая смазка NC111 представляет собой высоковязкую смазку на силиконовой основе, которая используется там, где требуются непроводящие свойства. Термически стабильна, химически инертна, не оказывает влияния на резину или пластмассу. Устойчива к многочисленным органическим и неорганическим химическим веществам и эффектам, включая CO2, влагу и окисление. Не имеет запаха, нетоксична, не плавится и не высыхает во время работы. NC111 работает при температуре от -50 ° F до + 400 ° F (от -45 ° C до + 204 ° C).

NC111 - отличная смазка-герметик для клапанов и кранов, также рекомендуется для использования в скважинных приборах или оборудовании. Использование смазки обеспечивает простоту эксплуатации и разборки оборудования.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Устойчива к CO2 (углекислому газу)
- Диапазон температур от -50 ° F до + 400 ° F (от -45 ° C до + 204 ° C)
- Отличная смазка для резины
- Нерастворима в воде, соляном растворе и соляной кислоте
- Не плавится
- Не разделяется на компоненты
- Устойчива к широкому спектру химических веществ
- Не имеет запаха
- Отличная герметичность
- Не содержит бентонита
- Устойчива к окислению
- Влагостойкая
- Не высыхает

ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ

101S CO2 Resistant Film Forming Lubricant
161 Resist-All Silicone Compound
161L Resist-All Silicone Compound with LIQUILON®*
230 Extended Life Non-Conductive Grease
230L Extended Life Non-Conductive Grease with LIQUILON®*
974 Long Life Silicone Fluid
979 Silicone Oil
NC112 Silicone Non-Conductive Grease

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	белый
Внешний вид	гладкая паста
Плотность, фунт / галлон при 77° F (25° C)	8,0
г / мл при 77° F (25° C)	1,0
Удельный вес, 77° F (25° C)	0,959
Точка каплеобразования, ASTM D-2265	> 500° F (> 260° C
Точка воспламенения, ASTM D-92 на основе проникновен масла,	> 500° F (> 260° C
неиспользованное	170-230
использованное, 60 проходов	250-260
Тест на антикоррозионные свойства, ASTM D-1743 при 125° F (51° C)	Пройден
Вымывание водой, ASTM D-1264 при 100° F (37° C)	нет
Потеря через испарение, ASTM D-972 при 210° F (98° C)	0,21%
Разделение масла, ASTM D-1742 при 77° F (25° C)	нет
Устойчивость к окислению, ASTM D-942 210° F (98° C), 72 часа. потеря PSI	3
Срок годности (при хранении в закрытом контейнере)	2 года

ПРИМЕНЕНИЕ

NC111 рекомендуется для следующих отраслей промышленности: электропроводка, производителей клапанов и кранов, трубопроводных компаний, коммунальных предприятий, сборочных систем, ремонтников клапанов и кранов, химической обработки и переработки.
Нанесите NC111 на перфораторы, канатные инструменты, плунжерные клапаны, шаровые краны и задвижки, задействованные в операциях высокого или низкого давления.
NC111 может использоваться для герметизации наружного оборудования, в качестве химического барьера, смазки для резиновых и пластиковых уплотнительных колец, смазки для штока клапана, на прокладках для предотвращения прилипания к металлу, смазки для клапанов и кранов, для смазки резины и пластика.
Нанесите NC111 вручную, щеткой или тканью, или введите с помощью шприца для смазки высокого давления.

ООО "Олеум ойл" – официальный дистрибьютор
Oil Center Research International, L.L.C.

по продвижению высокотехнологичных резьбовых и сборочных паст, пластичных смазок, дисперсий, масел, компаундов, силиконовых жидкостей, защитных и антифрикционных покрытий, очистителей, инновационных присадок и других материалов на территории Российской Федерации.

Контактный телефон: +7 (499) 181-51-78 **Веб-сайт:** www.oleum-oil.ru **E-mail:** contact@oleum-oil.ru